

Solución para tratamiento de juntas y acabados en muros y plafones interiores.



Compuesto para juntas versátil con un desempeño profesional

- Excelente adherencia que garantiza resultados duraderos
- Rendimiento de primer nivel: Alta cobertura con menos producto
- Aplicación controlada y precisa: Brinda un acabado profesional
- Excelente para el tratamiento de juntas, para embeber la cinta de refuerzo, rellenar las uniones entre los tableros y dar un acabado fino a las superficies de paneles de yeso
- Apto para utilizarse con tableros de yeso de la marca USG SHEETROCK® BRAND ULTRALIGHT y USG SHEETROCK® BRAND MOLD TOUGH®

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para embeber la cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA® Marca USG SHEETROCK®, para aplicar capas de relleno y dar acabado a los tableros de yeso. También se usa para cubrir las cabezas de los tornillos y los accesorios papel-metálicos BEADEX®-PERFATRIM®, para la aplicación de capas delgadas y uniformes en la superficie del tablero y para la incorporación a mano de texturas simples. Adicionalmente, se utiliza en la reparación de grietas en tableros de yeso y yesos en general.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Para uso en muros y plafones corridos en interiores
- Tratamiento de juntas y niveles de acabado (1 al 5)

CLAVES DE LOS PRODUCTOS

Foto del producto	Descripción del producto	Clave (SKU)	UPC	Disponible
	COMPUESTO PARA JUNTAS USG ULTRAMIX®, CUBETA 22.5 KG.	ADUM22500TNEX	0 81099 04578 3	• EL SALVADOR • NICARAGUA • HONDURAS • PANAMÁ
	COMPUESTO PARA JUNTAS USG ULTRAMIX®, CUBETA 22.5 KG.	ADUM22500EX	0 81099 04578 3	• BELICE • COSTA RICA • REPUBLICA DOMINICANA • PUERTO RICO • JAMAICA • TRINIDAD Y TOBAGO • OTRAS ISLAS DEL CARIBE

LIMITACIONES

1. Proteja el envase de la congelación, del calor extremo y la exposición a la luz solar directa. La temperatura mínima para su uso y aplicación es de 13°C (55°F).
2. Antes de usar algún recubrimiento epóxico sobre cualquier superficie tratada con compuesto para juntas, consulte al fabricante del recubrimiento epóxico y siga las recomendaciones específicas del fabricante con respecto a la preparación o idoneidad de los sustratos de dicho recubrimiento.
Muchos recubrimientos epóxicos ejercen una tensión cortante sobre el sustrato a medida que la película epóxica se encoge al secarse. Esta tensión puede hacer que falle la unión del compuesto para juntas, lo que genera problemas de deslaminación.
3. Evite el contacto directo del compuesto con el agua una vez aplicado.
4. No estibe más de 1 pallet.
5. Para un acabado óptimo, evite un secado expuesto a ráfagas de aire y a altas temperaturas.

PREPARACIÓN

Instale los tableros de yeso USG SHEETROCK® de acuerdo con las recomendaciones del Manual Técnico USG SHEETROCK® vigente.

En climas fríos y durante el proceso de aplicación del tratamiento de juntas de los tableros de yeso, la temperatura dentro del edificio debe mantenerse a un mínimo de 13°C (55°F). Se debe proporcionar ventilación adecuada para eliminar el exceso de humedad.

Antes de aplicar, almacene entre 13-35°C (55-95°F) durante 24 horas. Mezcle los contenidos antes de usar.

APLICACIÓN

Cubra la unión con una capa delgada de compuesto antes de colocar y embeber la cinta de refuerzo PERFACINTA® Marca USG SHEETROCK®, dejando aproximadamente 1/32" (1 mm) de material por debajo. Presione ligeramente la cinta con la espátula para eliminar el exceso de compuesto y deje secar la junta. No deben quedar ampollas bajo la cinta.

Aplique la segunda capa, desvaneciendo aproximadamente 5.1 cm (2") más allá de la primera capa. Deje secar y pase una espátula seca o lije superficialmente para eliminar las marcas de herramienta según sea necesario; aplique la tercera capa, desvaneciendo 5.1 cm (2") más allá de la segunda capa. Cuando esté seco, lije superficialmente si es necesario. Recubra las cabezas de los tornillos, los esquineros y cualquier accesorio o reborde, según sea necesario, con al menos tres capas de compuesto para juntas, desvaneciendo hacia el centro del tablero hasta obtener una superficie lisa.

Nota: Es necesario usar una máscara para polvo al momento de lijar para evitar inhalarlo, evite raspar el papel.

Cuando el acabado final sea papel tapiz o pasta de grano medio a grueso, se recomienda un nivel de acabado 3 como mínimo.

Se recomienda un acabado nivel 4 cuando se vaya a aplicar pintura o texturas

El nivel de acabado 5 se recomienda cuando la superficie se expondrá a luz rasante o cuando la pintura o acabado serán satinados, brillantes o reflectivos.

Tratamiento adecuado (juntas, tornillos y rebordes): El uso de capas de relleno y capas finales de compuesto para ocultar juntas, cabezas de tornillos, esquineros y rebordes en los tableros de yeso, hacen que sea imposible lograr una superficie terminada totalmente plana. Sin embargo, un muro de SHEETROCK® con un acabado apropiado, puede minimizar esos detalles. Las cualidades visuales y estéticas del compuesto para juntas USG ULTRAMIX® ayudan a ocultar dichos relieves para que no sean fácilmente visibles a través de la superficie del sustrato.

El tratamiento adecuado de juntas y tornillos se basa en dos técnicas: (1) usar herramienta limpia, con los cantos nivelados y en perfectas condiciones para evitar hendiduras o relieves, y (2) evitar la aplicación excesiva de compuesto en la superficie del tablero. Las hendiduras o relieves pueden dar lugar a sombras distintas bajo luz crítica u otras condiciones visuales adversas. La aplicación de compuesto para juntas en exceso sobre la superficie no disimula adecuadamente las imperfecciones del tablero y aumenta la probabilidad de que se vean las juntas y las cabezas de los tornillos a través del acabado final.

DECORACIÓN

Para sellar y decorar con pintura, textura o aplicar algún revestimiento en los muros, siga las instrucciones del fabricante de los materiales utilizados. Todas las superficies, incluido el compuesto para juntas aplicado, deben estar completamente secas, sin polvo ni brillos, antes del acabado final.

Sellador para tableros de yeso: Es un material que se aplica sobre toda la superficie del tablero de yeso, antes del acabado final sugerimos utilizar USG Sheetrock® Brand First Coat™ Primer. El sellador debe ser adecuado para el sustrato y aplicarse según lo recomendado por el fabricante del acabado final.

Cuando la calidad de la apariencia final es crítica, la aplicación de un sellador liso con alto contenido de pigmentos sólidos tiende a minimizar la mayoría de los problemas del terminado.

Utilice sin diluir y como base, un sellador o pintura látex con alto contenido de sólidos para Interiores.

Deje secar antes de decorar. Las paredes que se cubran con papel tapiz o vinil deben tener la superficie tratada según las recomendaciones del fabricante del revestimiento para muro.

El compuesto para juntas Marca USG SHEETROCK® ALL PURPOSE se puede utilizar para terminar los muros con una capa delgada y uniforme, siempre y cuando el material se utilice adecuadamente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo: Compuesto para juntas premezclado.

Uso: Se puede aplicar con herramientas manuales o mecánicas.

Rendimiento: Cubre aproximadamente 0.41 L/m² (10 gal./1,000 ft²) de tableros de yeso.

Cumplimiento de estándares: Cumple con el estándar ASTM C475; Especificación Estándar sobre Compuesto y Cinta para Juntas en Acabado de Tableros de Yeso (*Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board, ASTM C475*).

Almacenamiento: Almacene entre 13-35 °C (55-95 °F) en un lugar seco. Proteja de la congelación, el calor extremo y la exposición a la luz solar directa. Mantenga el envase bien cerrado. No utilice si el material está descolorido o tiene un olor desagradable.

Vida útil: Hasta nueve meses a partir de la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento adecuadas. Verifique los códigos de fecha de fabricación periódicamente. Rote existencias por orden de llegada.

Presentación: Cubeta de 22.5 kg. La disponibilidad del tamaño de la presentación puede variar según el mercado.

Limpieza: Lave las herramientas con agua tibia y jabón, séquelas para evitar la oxidación.

Bajo contenido de VOC: 2 g/L

LINEAMIENTOS PARA MATERIALES CONGELADOS

1. En caso de que el material se congele, permita que se descongele por completo.
2. No aplique al recipiente ninguna forma de calor.
3. Abra el recipiente con cuidado para evitar derramar cualquier líquido que se haya separado. Éste no es agua y debe mezclarse nuevamente en el compuesto.
4. Una vez que el material se haya mezclado nuevamente y tenga una consistencia suave y sin grumos, se puede agregar agua (según las recomendaciones de USG) para lograr las propiedades de trabajo deseadas. No use el material si no está homogéneo y sin grumos después de mezclado.

GARANTÍA

USG garantiza sus productos contra defectos de fabricación a 30 días hábiles contados a partir de su recepción. Y se compromete a cumplir los términos establecidos en la garantía limitada de USG. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación, notificando al Distribuidor Autorizado USG con quien se realizó la compra.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



ADVERTENCIA

El polvo del lijado puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz, la garganta y el tracto respiratorio superior. Aplique sólo en un área bien ventilada, use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA. Utilice una lijadora de vacío o lijado en húmedo para reducir el polvo. Use protección para los ojos. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante 15 minutos. Si hay en la piel: lave con abundante agua. Si se ingiere o la irritación persiste, consulte a su médico. La respiración prolongada o repetida de polvo de mica puede causar enfermedad pulmonar (neumoconiosis). Mantenga los envases cerrados cuando no estén en uso. Para obtener más información, consulte la hoja de seguridad del producto en usg.com.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MARCAS REGISTRADAS

Las marcas registradas USG, SHEETROCK®, STEELROCK®, REDIMIX®, ULTRAMIX®, TORNIROCK®, PERFACINTA®, ES TU MUNDO. CONSTRÚELO, así como el logo de USG, los diseños de los elementos y colores, y las marcas registradas relacionadas son de USG Corporation o de sus filiales.

NOTA

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los mercados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. USG Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento. Consulte a su representante de ventas local de USG para más información.

AVISO

USG garantiza que los productos de tratamiento para junta fabricados por ella están libres de defectos de material y mano de obra al momento de la fabricación. USG no se hace responsable si cualquier pérdida o daño fue causado por el almacenamiento inadecuado de los productos, o si los productos no se usaron y aplicaron de acuerdo con las instrucciones y especificaciones impresas actuales de USG, incluyendo el documento de USG Acabado y Decoración de Tableros de Yeso (J2010) (Finishing and Decorating Gypsum Panels, J2010) con respecto al uso de compuesto para juntas para una capa delgada. Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la reposición de material que presente defectos de fabricación. USG no será responsable por daños incidentales, consecuentes o especiales. Para obtener más detalles, consulte la garantía limitada de USG en usg.com.

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado. Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales, fichas técnicas y hojas de seguridad publicadas por USG México, relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.

- Tableros de yeso Marca USG SHEETROCK®
- Compuesto Multiuso para juntas ULTRAMIX® Marca USG SHEETROCK®
- Cinta de refuerzo PERFACINTA® Marca USG TABLAROCA®
- Herramientas Marca USG TABLAROCA®
- Tornillos USG TORNIROCK®
- Perfiles metálicos USG STEELROCK®

800 USG.4YOU
800 (874-4968)
usg.com

Fabricado por
USG México
Av. Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 1, piso 5, Of. 501
Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México, México
C.P. 05348

J2158-MX-ES/04 - 21
©2021 USG México y/o sus filiales.
Todos los derechos reservados.
Impreso en México

